# 製品名　SRL-0759(AS)

## 用途、特徴

・抜き加工用･搬送用キャリア、各種部材の保護フィルム
・抜き加工および搬送時において素材をしっかり保持し、素材の脱落を防止します
・帯電防止(AS)タイプ

## 製品構成

| | |
|---|---|
| 基　材 | :帯電防止ポリエステルフィルム　0．075mm　（透明） |
| 粘着剤 | :アクリル系粘着剤 |
| 剥離材 | :ポリエステルフィルムに剥離処理をしたもの　0．025mm　（透明） |

## 特性値

| 試験項目 | | 各被着体における特性値 | | 試験方法 |
|---|---|---|---|---|
| | | SUS | PET | |
| 粘着力 | 貼付　1時間後　(mN/25mm) | **370** | **890** | リンテック法 |
| | 貼付24時間後　(mN/25mm) | **580** | **950** | |

| 試験項目 | | 特性値 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 粘着力 | JIS法　(mN/10mm) | **330** | JIS Z 0237　準拠（注1） |

＜試験方法＞

・リンテック法（試験環境：23℃・50%RH）
　粘着力：各被着体に 2kg ｺﾞﾑﾛｰﾗｰ 1 往復で圧着、1 時間後、24 時間後に 180°　剥離、300mm/min にて測定。
・JIS法
　注1：JIS　Z　0237準拠　（2009　年 12　月 21　日　改正　）

※上記値は特性値であり、性能や品質を保証するものではありません。事前に十分なテスト、確認をお願いいたします。

＜保管上の注意＞

・極端な高温多湿、低温は避けてください。(温度 10℃～30℃、湿度 70%RH 以下で保管が理想的です。)
・低温、高温条件下では、粘着力、保持力が低下し剥がれやすくなります。
・水分、薬品などの付着がないように保管の際はポリエチレン包装等を使って外気を遮断してください。
・直射日光、至近距離からの蛍光灯照射などは避けてください。
・ロール製品は必ずたて積み、平判製品は必ず平置きにし、衝撃は避けてください。

リンテック株式会社　Linking your dreams
●本社　〒173-0001　東京都板橋区本町 23-23
お問い合わせは、〒112-0004 東京都文京区後楽 2-1-2
工業材営業部　TEL.(03)3868-7732　FAX.(03)3868- 7755
http://www.lintec.co.jp/